

## สีกันเพรียงสำหรับเรือชายฝั่ง

<b>คุณลักษณะ</b>	สีกันเพรียง ที่ออกแบบสำหรับเรือชายฝั่ง สามารถใช้งานได้ถึง 18 เดือน		
<b>การใช้งาน</b>	เป็นสีกันเพรียง ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสำหรับงานเรือไม้ และเรือเหล็กทุกประเภท		
<b>ลักษณะทางกายภาพ</b>	เจดสี	แดง	
	ความเงา	กึ่งเงา	
	ปริมาณเนื้อสี	52%±2% (ISO 3233:1998)	
	ความหนาของชั้นสี	75 ไมครอน	
	พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น	6.93 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 75 ไมครอน	
	อุณหภูมิการใช้งาน	ปกติ	
<b>ข้อแนะนำในการใช้งาน เครื่องมือ</b>	Airless Spray:	ขนาดหัวพ่น 0.53-0.66 มม. (21-26thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 176-211 กก./ซม <sup>2</sup> . (2500-3000 ปอนด์/ตารางนิ้ว)	
	อัตราส่วนผสม	แปรงและลูกกลิ้ง: ใช้สำหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 75-100 ไมครอน จำนวน 1-2 เทียว	
	อายุการใช้งานหลังผสม	GTA007	ไม่ควรผสมมากเกินไป
	ทินเนอร์	GTA007	
	ทินเนอร์ทำความสะอาด	GTA007	
<b>ระยะเวลาในการแห้งตัว</b>	อุณหภูมิพื้นผิว	แห้งสัมผัส	แห้งใช้งาน
	25°C	3 ชม.	4 ชม.
	35°C	2 ชม.	3 ชม.
			ระยะเวลาก่อนการทำสีชั้นต่อไป
			ไม่น้อยกว่า 4 ชม.
			ไม่น้อยกว่า 4 ชม.
<b>การเตรียมพื้นผิว</b>	พื้นผิวที่จะทำงานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขัดคราบน้ำมันและจารบีโดยใช้ทินเนอร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พื้นทรายพื้นผิวที่จะทำการทำสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 ½ (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทำการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สำหรับพื้นผิวของไม้ ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะ		
<b>ระบบสีที่แนะนำ</b>	เป็นระบบที่ได้ตามมาตรฐาน		
	Intertuf 203	ที่ความหนา 75 ไมครอน	
	Intertuf 262	ที่ความหนา 150 ไมครอน	
	Intergard 263	ที่ความหนา 100 ไมครอน	
<b>ขนาดบรรจุ</b>	3.785 ลิตร (1 แกลลอน)		
<b>การจัดเก็บ</b>	ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากรับผลิต หากเกินกำหนด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มีมีความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง.		
<b>การสงวนสิทธิ์</b>	เอกสารข้อมูลทางวิชาการนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการขายของบริษัท อัดโซ โนเบล เฟ้นท์ จำกัด. บริษัทฯ มีความพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่พอใจที่สุด. บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือควบคุมสภาพแวดล้อมในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และการนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.		