

## สีไวนิล รองพื้น ป้องกันสนิม การซึมผ่าน และกันกระแทก

### คุณลักษณะ

สีไวนิล รองพื้น ป้องกันสนิม และการซึมผ่าน เป็นสี 1 ส่วน สามารถทนการกัดกร่อน และกระแทกได้เป็นอย่างดี โดยการทาเพียง 1 ครั้ง เหมาะกับการใช้งานเหนือและใต้แนวน้ำ รวมทั้งรองรับการทาสีกันเปรียง

### การใช้งาน

เป็นสีรองพื้น ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสำหรับงานเหล็กทุกประเภท และไม้ ทั้งงานสร้างใหม่ และสำหรับใช้กับงานซ่อมบำรุง โครงสร้างทั่วไป รวมถึง ฟันกันสนิมรถยนต์ เรือ ห้องเก็บโซลาร์ อุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ

### ลักษณะทางกายภาพ

เจดสี	ดำ
ความเงา	กึ่งเงา
ปริมาณเนื้อสี	40%±2% (ISO 3233:1998)
ความหนาของชั้นสี	75 ไมครอน
พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น	5.33 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 125 ไมครอน
อุณหภูมิการใช้งาน	ต่อเนื่อง 100°C สูงสุดไม่เกิน 120°C

### ข้อแนะนำในการใช้งาน เครื่องมือ

Airless Spray: ขนาดหัวพ่น 0.53-0.66 มม. (21-26thou)  
แรงดันไม่น้อยกว่า 211 กก./ชม<sup>2</sup>. (000 ปอนด์/ตารางนิ้ว)  
แปรงและลูกกลิ้ง: ใช้สำหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก  
ที่ความหนา 75-80 ไมครอน จำนวน 2 เที่ยว

### อัตราส่วนผสม

อายุการใช้งานหลังผสม

ทินเนอร์

ทินเนอร์ทำความสะอาด

GTA007

GTA007

ไม่ควรผสมมากเกินไปจนความจำเป็น

### ระยะเวลาในการแห้งตัว

อุณหภูมิพื้นผิว	แห้งสัมผัส	แห้งใช้งาน	ระยะเวลาก่อนการทำสีชั้นต่อไป
25°C	2 ชม.	8 ชม.	ไม่น้อยกว่า 8 ชม.
35°C	1 ชม.	4 ชม.	ไม่น้อยกว่า 5 ชม.

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทำงานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขจัดคราบน้ำมันและจารบีโดยใช้ทินเนอร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พนทรายพื้นผิวที่จะทำการทาสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 ½ (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทำการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม.  
สำหรับพื้นผิวของไม้ ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะ

### ระบบสีที่แนะนำ

เป็นระบบที่ได้ตามมาตรฐาน Interlac 665	ที่ความหนา 40 - 50 ไมครอน
Intersheen 579	ที่ความหนา 40 - 50 ไมครอน
ระบบสีกันเปรียง	ตามความหนาที่แนะนำของสีกันเปรียง

### ขนาดบรรจุ

20 ลิตร:  
5 ลิตร:

### การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากรวันผลิต หากเกินกำหนด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มี ความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง.

### การสงวนสิทธิ์

เอกสารข้อมูลทางวิชาการนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการขายของบริษัท อีคโชนิเบล พันท์ จำกัด. บริษัทฯ มีความพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นอย่างดีถูกต้อง. บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ และการนำไปใช้โดยไม่ถูกริธี. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.