

สีกันเพรียง สำหรับเรือเร็ว และเรืออลูมิเนียม (Copper free)

คุณลักษณะ	สีกันเพรียง ที่ออกแบบสำหรับเรืออลูมิเนียม และลดการเสียดทานที่ท้องเรือ ป้องกันเพรียง			
การใช้งาน	เป็นสีกันเพรียง ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสำหรับงานเรืออลูมิเนียม และเรือเร็ว			
ลักษณะทางกายภาพ	เจดสี	น้ำเงิน, แดง, ดำ		
	ความเงา	-		
	ปริมาณเนื้อสี	45%±2% (ISO 3233:1998)		
	ความหนาของชั้นสี	90 ไมครอน		
	พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น	5 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 90 ไมครอน		
	อุณหภูมิการใช้งาน	ปกติ		
ข้อแนะนำในการใช้งาน เครื่องมือ	Airless Spray: ขนาดหัวพ่น 0.53-0.66 มม. (21-26thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 176-120 กก./ซม ² . (2500-2990 ปอนด์/ตารางนิ้ว) แปรงและลูกกลิ้ง: ใช้สำหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 75-100 ไมครอน จำนวน 1-2 เที่ยว			
	อัตราส่วนผสม			
	อายุการใช้งานหลังผสม			
	ทินเนอร์	GTA007	ไม่ควรผสมมากเกินไป	
	ทินเนอร์ทำความสะอาด	GTA007		
ระยะเวลาในการแห้งตัว	อุณหภูมิพื้นผิว	แห้งสัมผัส	แห้งใช้งาน	ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
	25°C	30 นาที	3 ชม.	ไม่น้อยกว่า 4 ชม.
	35°C	20 นาที	2 ชม.	ไม่น้อยกว่า 4 ชม.
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่จะทำงานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขัดคราบน้ำมันและจารบีโดยใช้น้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พื้นทรายพื้นผิวที่จะทำการทาสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 ½ (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทำการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สำหรับพื้นผิวของไม้ ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะ			
ระบบสีที่แนะนำ	พ่นทับบนระบบที่ได้ตามมาตรฐาน			
	Intertuf 203	ที่ความหนา 75 ไมครอน		
	Intertuf 262	ที่ความหนา 150 ไมครอน		
	Intergard 263	ที่ความหนา 100 ไมครอน		
	Intershield 300	ที่ความหนา 150 ไมครอน		
ขนาดบรรจุ	5, 20 ลิตร			
การจัดเก็บ	ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากวันผลิต หากเกินกำหนด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มี ความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง.			
การสงวนสิทธิ์	เอกสารข้อมูลทางวิชาการนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการขายของบริษัท อีคโธ โนเบล เฟนท จำกัด. บริษัทฯ มีความพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง. บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือควบคุมสภาพแวดล้อมในการนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ และการนำไปใช้อย่างไม่ถูกริธี. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.			