

สีกันเพรียง สำหรับเรือวิ่งปานกลาง เรือเหล็ก ไม้ ไฟเบอร์

คุณลักษณะ สีกันเพรียง ที่ออกแบบสำหรับเรือวิ่งปานกลาง เรือเหล็ก ไม้ ไฟเบอร์ เพิ่มความลื่นที่ผิวท้องเรือ และป้องกันเพรียง มีเนื้อสีสูง และละลายสารกันเพรียงได้เอง

การใช้งาน เป็นสีกันเพรียง ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสำหรับงานเรือวิ่งปานกลาง ทุกประเภท

ลักษณะทางกายภาพ	เจดสี	แดง, ดำ, น้ำเงิน
	ความเงา	-
	ปริมาณเนื้อสี	62%±2% (ISO 3233:1998)
	ความหนาของชั้นสี	75-200 ไมครอน
	พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น	8.3-3.1 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 75-200 ไมครอน
อุณหภูมิการใช้งาน	ปกติ	

ข้อแนะนำในการใช้งาน เครื่องมือ	Airless Spray:	ขนาดหัวพ่น 0.46-0.66 มม. (18-26 thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 176 กก./ชม ² . (2500 ปอนด์/ตารางนิ้ว)
	แปรงและลูกกลิ้ง:	ใช้สำหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 75-100 ไมครอน จำนวน 1-2 เทียว
	อัตราส่วนผสม	
	อายุการใช้งานหลังผสม	
ทินเนอร์	GTA007	ไม่ควรผสมมากเกินไป
ทินเนอร์ทำความสะอาด	GTA007	

ระยะเวลาในการแห้งตัว	อุณหภูมิพื้นผิว	แห้งสัมผัส	แห้งใช้งาน	ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
	25°C	2 ชม.	8 ชม.	ไม่น้อยกว่า 4 ชม.
	35°C	1.5 ชม.	7 ชม.	ไม่น้อยกว่า 4 ชม.

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะทำงานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขัดคราบน้ำมันและจารบีโดยใช้ทินเนอร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พื้นทรายพื้นผิวที่จะทำการทาสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 1/2 (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทำการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สำหรับพื้นผิวของไม้ ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะ

ระบบสีที่แนะนำ	พ่นทับบนระบบที่ได้ตามมาตรฐาน	
	Intertuf 203	ที่ความหนา 75 ไมครอน
	Intertuf 262	ที่ความหนา 150 ไมครอน
	Intergard 263	ที่ความหนา 100 ไมครอน
	Intershield 300	ที่ความหนา 150 ไมครอน

ขนาดบรรจุ 5, 20 ลิตร

การจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากวันผลิต หากเกินกำหนด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มี ความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง.

การสงวนสิทธิ์ เอกสารข้อมูลทางวิชาการนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการขายของบริษัท อีคโชนิเบล เฟนท จำกัด. บริษัทฯ มีความพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง. บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือควบคุมสภาพแวดล้อมในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และการนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.